









## MasterSeal® Traffic 2205 (Eski Adı Conideck® 2205)



**Yüksek Aşınma ve Çatlak Köprüleme Özelliğine Sahip Sprey Makinası İle Uygulanan Otopark Kaplama Sistemi**

 Astar	MasterTop® P 617/ P 677 Şeffaf, 2 bileşenli, solventsiz astar	Tüketim ort. 0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup>
Serpme Kum	Ø0,1-0,3 mm veya Ø0,3-0,8 mm kuru silis kumu	0,8-1,0 kg/m <sup>2</sup>
Opsiyonel Astar/5mm'ye Kadar olan bozukluklar için	MasterTop® P 617 1/0,5 oranında Ø0.1-0.3mm kuru dolgu silis kumu	0,6-1,0 kg/m <sup>2</sup> * 1 mm kalınlık için
Serpme Kum	Ø 0,3-0,8 mm kuru silis kumu	2,0-3,0 kg/m <sup>2</sup>
 Geçiş Astarı	MasterSeal® P 691 Tek bileşenli, nem ile kürlenmiş solventli astar	0,05-0,10 kg/m <sup>2</sup>
 Su Yalıtım Membranı	MasterSeal® M 800/M 811 Hızlı Kürlenmiş, 2 bileşenli püskürtülerek uygulanan poliüretan/hibrit poliürea esaslı su yalıtım membranı	1,9-2,4 kg/m <sup>2</sup>
 Aşınma Tabakası**	MasterSeal® M 881 2 bileşenli poliüretan kaplama	0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup> (1,6 kg/m <sup>2</sup> ye kadar çıkabilir)
Serpme Kum**	Ø 0,3-0,8 mm ve ya 0,7-1,2 mm kuru silis kumu	1,2-1,8 kg/m <sup>2</sup> (4,5 kg/m <sup>2</sup> ye kadar çıkabilir)
 Son Kat	MasterSeal® TC 258 Renkli, tek bileşenli, solvent esaslı, UV dayanımlı, mat bitişli, poliüretan son kat	0,5-0,8 kg/m <sup>2</sup>
 Son Kat (ara katlar için)	MasterSeal® TC 373 Renkli, çift bileşenli, solventsiz, tekstür bitişli, epoksi son kat	0,5-0,8 kg/m <sup>2</sup>
Toplam Sistem Kalınlığı	ort. 3,5-4,5 mm (5,5 mm çıkabilir)**	

## MasterSeal® Traffic 2205 (Eski Adı Conideck® 2205)



### Yüksek Aşınma ve Çatlak Köprüleme Özelliğine Sahip Sprey Makinası İle Uygulanan Otopark Kaplama Sistemi

**Not:** Tüketim yüzey pürüzlülüğü, sıcaklığı ve gözenekliliğine göre değişkenlik gösterebilir.

\* Dolgu Kumu dahil tüketim miktarı

\*\* Tüketim miktarı ve sistem kalınlığı ülke spekt ve standartlarına göre değişebilir.

### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dökümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcıdadır.

### YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.** sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

### İLETİŞİM BİLGİLERİ

**Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.**

Adres: Barbaros Mah. Begonya Sok.

Nidakule Kuzey Ataşehir, C Kapısı

No:3 E/5, 34746 Ataşehir İstanbul / Türkiye

Tel: 0216 217 88 00

Mail: [mbs.tr@mbcc-group.com](mailto:mbs.tr@mbcc-group.com)

Web: [www.master-builders-solutions.com/tr-tr](http://www.master-builders-solutions.com/tr-tr)

® = Dünyanın birçok ülkesinde MBCC-Grubu üyesinin tescilli markasıdır.

**MasterSeal® Traffic 2205** Teknik Bilgi Föyü – Revizyon Tarihi: 11/2020